

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD NA POUŽITIE VÝROBKU

Veľkoformátová kamenná dyha

Popis a použitie výrobku:

Veľkoformátová kamenná dyha je vyrábaná z kamenných blokov špeciálnou technológiou, ktorá zachováva prírodný vzhľad a štruktúru kameňa. Vyznačuje sa predovšetkým veľmi nízkou hmotnosťou, max. 2-3 kg/m². Kamenná dyha je vďaka prírodným vlastnostiam vodoodolná a vhodná ako obklad do interiéru (kuchyne, kúpeľne, podlahy...) aj exteriéru (fasáda, sokel, pergola...). Jej flexibilita a hrúbka umožňuje inštaláciu aj na horšie prístupné miesta. Je tiež vhodná na revitalizáciu starých obkladov a umakartových jadier bez búrania.

Druh výrobku: Veľkoformátová kamenná dyha

Typ: Kind Black, Silver Grey Black, Line Black, Silver Grey, Forest Fire, Tan Brown

Rozmery: 122 x 61 cm

Hrúbka: 1-3 mm

Váha originálneho balenia: Bridlica 12-14 kg

Zloženie: Dyha z prírodného kameňa, na podklade z epoxidovej živice a štrukturálneho laminátu

Údržba výrobkov a upozornenie na montáž a používanie:

Rovnako ako pri všetkých výrobkoch z prírodného kameňa existuje aj tu určité riziko zafarbenia. Ako prevenciu proti škvrnám odporúčame použiť uzatvárací alebo impregnačný náter na prírodný kameň. Náter zaistí ochranu kameňa pred nechcenými fľakmi. Po aplikácii náteru môže povrch zmeniť celkový vzhľad (napr. získať mokrý či lesklý) odporúčame teda vždy impregnáciu vopred vyskúšať na menšom kuse kamennej dyhy aby ste predišli nechcenej zmene vzhľadu obkladu. Impregnácia prenikne do kameňa a chráni ho zvnútra, pretože dôjde k vyplneniu všetkých medzier. Takto predĺžite životnosť výrobku. Pri aplikácii dodržujte pokyny výrobcu.

Správna inštalácia je pre výrobok zásadná, pretože zlý postup môže skrátiť životnosť alebo zapríčiniť poškodenie produktu.

Pred začatím inštalácie si preto starostlivo prečítajte nižšie uvedené pokyny.

Inštalácia:

Inštalácia veľkoformátovej kamennej dyhy nie je zložitá, napriek tomu Vám odporúčame obrátiť sa na odborníkov. Vyvarujete sa tak nežiadúcemu finálnemu vzhľadu a prípadne krátkej životnosti obkladu vinou neodbornej montáže. Ak sa rozhodnete inštalovať veľkoformátovú kamennú dyhu svojpomocne, prečítajte si náš odporúčaný postup montáže:

1. Než začnete

Pred inštaláciou v interiéri nechajte veľkoformátovú kamennú dyhu približne 24 hodín v izbovej teplote. Ak inštalujete v exteriéri je ideálna teplota na inštaláciu 15-25°C. Optimálny podklad na inštaláciu veľkoformátovej kamennej dyhy je čistý, hladký a suchý povrch. Pred aplikáciou sa uistite, že plocha, na ktorú chcete obklad aplikovať nie je masťná, mokrá či inak znečistená. Ak plánujete inštaláciu pri nižších teplotách, uistite sa, že je Vami zvolené lepidlo vhodné aplikovať v danej teplote. Ak sa na povrchu, vyskytujú nerovnosti, ako diery či výstupky, je potrebné ho upraviť.

2. Rezanie jednotlivých kusov

Najprv si vždy starostlivo zmerajte a vyznačte každý rez. Veľkoformátové kamenné dyhy je možné rezať kotúčovou pilou s diamantovým kotúčom, prípadne oscilačnou pilou. Menšie výrezy je možné vykonávať nožnicami na plech. Hrany vzniknuté uskutočnením rezu môžete ľahko a opatrne zabrusiť pilníkom alebo brúsny papierom. POZOR: hrany je nutné brúsiť v smere rezu. Pri rezaní používajte osobné ochranné pomôcky – ochranné okuliare, respirátory a rukavice.

3. Lepenie veľkoformátovej kamennej dyhy

Na lepenie veľkoformátovej kamennej dyhy odporúčame použiť konštrukčné lepidlá na báze MS polyméru. S ohľadom na špecifiká každého podkladu odporúčame sa pri výbere vhodného lepidla obrátiť na najbližšiu špecializovanú predajňu/hobbymarket. Pri príprave a aplikácii lepidla postupujte podľa pokynov výrobcu. Pred nalepením môžete na zvýšenie priľnavosti zadnú stranu kamennej dyhy ľahko obrúsiť brúsny papierom alebo brúskou. Zo zadnej strany kamennej dyhy ešte pred nalepením odstráňte všetky nečistoty a dôkladne ju vysušte. Podľa typu návodu výrobcu lepidla a podmienok inštalácie môžete lepidlo nanášať priamo na kamennú dyhu alebo na stenu. Lepidlo rozprestrite na požadovanú plochu zubovou stierkou so zubom 3-5 mm. Postupujte od okrajov k stredu lepenej plochy. Veľkoformátové kamenné diely lepte tesne vedľa seba bez škáry. Ak dôjde pri lepení k vytlačeniu prebytočného lepidla ihneď ho utrite vlhkou handričkou alebo ho nechajte zaschnúť a opatrne vydrobte (v závislosti od typu použitého lepidla a odporúčania výrobcu). Jednotlivé diely je možné po nalepení ľahko prejsť hubovým hladítkom alebo maliarskym/tapetovacím valčekom na vytlačenie vzduchu a rovnomerné pritlačenie k stene.

POZOR: pokiaľ bude tlak na valček príliš silný, dôjde k vytlačeniu lepidla.

Počas procesu lepenia odporúčame miestnosť inštalácie riadne vetrať.

4. Impregnácia obkladu

V interiéroch so zvýšenou vlhkosťou (kuchyne, kúpeľne, ...) a v exteriéroch odporúčame obklad na záver ošetriť bielym vodoodolným roztokom na báze silikónov, ktorý slúži na ochranu obkladu pred nasávaním vlhkosti, znečistením, plesňami, zachovanie vzhľadu a predĺženie životnosti. S výberom impregnácie sa poraďte s odborným predajcom, opäť záleží na umiestnení obkladu. POZOR, pri impregnácii môže dôjsť k ľahkej zmene odtieňa. Obklad odporúčame impregnoviť minimálne raz za 2 roky.

Poznámka k „odlupovaniu“ kameňa:

Cca 2 až 3 mesiace po inštalácii kamennej dyhy, sa môžu „odlupovať“ malé tzv. vločky“, čo je prirodzený proces, ktorý nastáva v čase, keď sa kamenná dyha aklimatizuje na nové prostredie. Tieto vločky zľahka odstráňte z povrchu. Proces odlupovania“ prestane, akonáhle sa obklad usadí.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru pri nákupe veľkoformátovej kamennej dyhy. Pevne veríme, že splní Vaše očakávania. Na Vaše veľkoformátové kamenné dyhy Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na samostatný výrobok, nie na jeho montáž alebo ďalšie spracovanie. Na poskytnutie záruky je potrebné dodržať odporúčaný postup inštalácie aj údržby.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: +420 776 569 948 alebo e-mailom: info@mixpol.cz

MIXCZ-POL s.r.o., Holubice 296, 683 51 Holubice, Česká republika

www.windu.cz